

福島県土木工事に用標準配合一覧表（令和2年度）

標準仕様基準

佐川生コン 株式会社

（標準形混和剤使用）

無筋 鉄筋	区分 番号	コンクリートの種別		呼び 方	呼び 強度	配合 強度	水セメ ント比	細骨 材率	単 位 量 (kg/m ³)				
									水	セメント	砂	碎石	混和剤
無筋 コン クリ ート	②	普通 18-8-40-60%	BB	普通 21-8-40 BB	21	25	56.4	42.7	147	261	808	1101	3.13
	③	普通 18-8-40-55%	BB	普通 24-8-40 BB	24	28	52.8	42.2	147	279	792	1101	3.35
	④-1	普通 18-15-40-60%-C270	BB	普通 21-15-40 BB	21	25	56.4	45.1	161	286	828	1021	3.43
	⑤	普通 18-5-40-60%	BB	普通 21-5-40 BB	21	25	56.4	42.7	140	249	820	1117	2.99
	⑥	普通 21-5-40-60%	BB	普通 21-5-40 BB	21	25	56.4	42.7	140	249	820	1117	2.99
	⑦	規格外 18-3-20-60%-C265	BB	外品 24-3-20 BB	24	28	52.8	42.1	142	269	800	1117	3.23
鉄 筋 コ ン ク リ ート	⑨-2	普通 21-12-20-55%	BB	普通 24-12-20 BB	24	28	52.8	47.9	166	315	860	950	3.78
	⑪-2	普通 27-12-20-45%-C330	BB	普通 33-12-20 BB	33	37	44.2	45.4	166	376	792	966	4.51
	⑫-2	普通 24-12-20-55%	BB	普通 24-12-20 BB	24	28	52.8	47.9	166	315	860	950	3.78
	⑫-2	普通 24-12-20-55%	N	普通 27-12-20 N	27	31	52.8	47.8	169	321	858	950	3.85
	⑬-2	普通 24-12-40-55%	BB	普通 24-12-40 BB	24	28	52.8	43.7	155	294	804	1053	3.53
	⑭-2	普通 24-12-20-55%-C300	N	普通 27-12-20 N	27	31	52.8	47.8	169	321	858	950	3.85
	⑮-1	普通 30-18-40-55%-C350	BB	外品 30-18-40 BB	30	34	46.7	45.6	172	369	792	958	4.43
	⑮-2	普通 30-18-20-55%-C350	BB	普通 30-18-20 BB	30	34	46.7	49.2	179	384	838	878	4.61
	⑯-2	普通 30-12-20-55%	N	普通 30-12-20 N	30	34	49.5	47.3	169	342	842	950	4.10
	⑯-2	普通 30-12-20-55%	H	普通 30-12-20 H	30	34	46.8	45.9	169	362	808	966	4.34
	⑰-2	普通 36-12-20-55%	N	普通 36-12-20 N	36	40	44.2	45.4	169	383	792	966	4.60
	⑰-2	普通 36-12-20-55%	H	普通 36-12-20 H	36	40	41.6	43.2	173	416	738	982	4.99
	⑱-2	普通 40-12-20-55%	N	普通 40-12-20 N	40	44	41.2	43.3	172	418	740	982	5.02
	⑱-2	普通 40-12-20-55%	H	普通 40-12-20 H	40	44	38.8	41.4	173	446	696	998	5.35
⑲-1	舗装 曲げ 4.5-2.5-40-55%	BB	外品 4.5-2.5-40BB	4.5	5.3	37.5	36.5	131	350	668	1181	4.20	
⑲-2	舗装 曲げ 4.5-6.5-40-55%	BB	外品 4.5-6.5-40BB	4.5	5.3	37.5	37.2	142	379	672	1149	4.55	